

GEOTEXTILE P.P. NOIR

PROPRIETES GENERALES	
Matière	Polypropylène
Type	Non-tissé aiguilleté thermocalandré
Couleur	Noir (occultant) – Résistant aux U.V.
Largeurs	1m 2m
Masse surfacique	150 g/m ²
Résistance à la traction	10 kN/m
Utilisations prévues	Limiter la prolifération des mauvaises herbes Sous terrasse bois ajourée

DONNEES TECHNIQUES				
Références	Norme	U.M	Valeur moy.	Tolérances
Masse surfacique	UNI EN ISO 9864	g/m ²	150	-15
Résistance à la traction longitudinale	EN ISO 10319	kN/m	10	-1,20
Résistance à la traction transversale	EN ISO 10319	kN/m	11	-1,30
Allongement longitudinal	EN ISO 10319	%	40	-15 / +15
Allongement transversal	EN ISO 10319	%	50	-15 / +15
Indice d'énergie	EN ISO 10319	kN/m	2,38	-0,98
Poinçonnement statique	EN ISO 12236	N	1650	-150
Poinçonnement dynamique	EN ISO 13433	mm	28	+ 6,0
Diamètre d'ouverture	EN ISO 12956	um.	70	-30 / +30
Perméabilité à l'eau normal. au plan	EN ISO 11058	m/s	0,065	-0,020
Durabilité		100 ans dans les sols avec 4 < pH < 9 et température au sol <25°C		

